

32100050 SAMOPAC BIANCO

pittura opaca di fondo



Pittura di fondo bianca opaca, ideale per legno e opere in muratura. Si applica facilmente garantendo una buona copertura. È inodore e si carteggia facilmente, rendendo le superfici lisce e omogenee.



Data di revisione	06 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, alchidica. Classificata secondo UNI 8681:B2. A.O.B.2.AB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• facile da carteggiare• elevata copertura• inodore
Impieghi	Come mano di fondo, per la verniciatura di infissi in legno all'interno, che debbano essere finiti con smalti sintetici, lucidi, satinati ed opachi.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,610 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	12 ± 2
Aspetto del film	C004	GU	5 opaco
Residuo secco	C033	%	80,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	20
Essiccazione al tatto		Ore	2-3
Essiccazione in profondità		Ore	20
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	9110.0001, a spruzzo anche con 9120.0004
. Diluizione	Pennello e rullo max 2% con 9110.0001, a spruzzo max 4% con 9120.0004.
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0,015". Pressione ugello 120-160 bar.

. Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Resa teorica 10-12 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo Su legno nudo nuovo, ben pulito e liscio per trattamento con carta abrasiva. Eventuali crepe o buchi devono essere stuccati con Titanstucco serie 23100050.
La finitura può essere effettuata con gli smalti sintetici della serie 3510, 3530, 3710 e 3730.

Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006 G/S -, massimo 350 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SAMOPAC BIANCO pronto all'uso: 335.830 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 1 mano di 32100050 SAMOPAC BIANCO, pittura opaca di fondo, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
